

**ACRILITE 70 | Tinta Aquosa Lisa Mate 100 % Acrílica para Interiores e Exteriores**


O **ACRILITE 70** é uma tinta aquosa 100% acrílica, de aspeto mate, com excelente aplicabilidade no exterior e interior, em pinturas novas e repinturas, como ETICS.

**PROPRIEDADES:**

- Pelicula com excelente resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.
- Boa impermeabilidade à água.
- Excelente resistência aos raios UV e às intempéries.
- Boa permeabilidade ao vapor de água.
- Boa resistência ao envelhecimento.
- Excelente aplicabilidade, reduzindo os salpicos.
- Boa opacidade e acabamento.

**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS:**

<b>Densidade:</b>	<b>1,44 ±0,03 / 23°C</b>
<b>Viscosidade:</b>	<b>110±5 KU / 23°C</b>
<b>Secagem superficial ou ao tato:</b>	<b>Aproximadamente 1 hora.</b>
<b>Intervalo de Repintura (20°C e 60% HR):</b>	<b>4 - 6 horas</b> (em local seco e arejado).
<b>COV (compostos orgânicos voláteis)<sup>a)</sup></b>	Este produto contém no máximo <b>29 g/l COV</b> Valor limite da UE p/ o produto (cat. A/a): 30 g/l (2010).

**RENDIMENTO:**

**10 a 12 m<sup>2</sup>/l/demão** (dependendo da rugosidade e absorção da superfície).  
**6 m<sup>2</sup>/l/demão** – ETICS.

**UTILIZAÇÃO:**

Proteção e decoração de fachadas e paramentos exteriores em reboco, no interior e outros materiais comuns em construção civil.  
Rebocos anteriormente pintados e na renovação de sistemas ETICS.

**PREPARAÇÃO DA  
SUPERFÍCIE:**

Antes da aplicação da tinta **ACRILITE 70**, deve-se preparar a superfície para que esta se apresente bem seca, lisa, coesa, sem fendas e isenta de pó, óleos ou outras matérias gordurosas.

**PREPARAÇÃO DO  
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

**DILUIÇÃO:**

**1ª Demão:**                   **15%**  
**2º e 3ª:**                       **5% de água** (em volume).

**RECOMENDAÇÕES:**

Aplicar **2 a 3** demãos.

A temperatura do suporte deve estar **3°C** acima da temperatura do ponto de orvalho.

Não aplicar em suportes quentes devido a exposição solar.

Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a **7°C**

**APLICAÇÃO:**

Trincha, Rolo ou Pistola Convencional ou Airless.

**Cimento Novo:** Aplicar só após cura completa (28 dias após a aplicação do cimento). Após cura do cimento, aplicar uma demão de primário antialcalino **PREVILITE BRANCO** ou **PRIMETOP+ ANTIALCALINO**. Após secagem, aplicar duas a três demãos de **ACRILITE 70**

**Suportes Previamente Pintados:** Escovar e lavar, para retirar a tinta não aderente, e refazer as zonas danificadas com massas adequadas. Depois proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

**Suportes Caiados:** Lavar a superfície utilizando para o efeito uma máquina de jato de água de alta pressão. Aplicar uma demão de Primário Antialcalino incolor **PREVILITE INCOLOR** ou **SELANTE AQUOSO 760**. Após secagem do primário antialcalino, proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

**Substratos Contaminados com Fungos ou Algas:** Aplicar Solução de Limpeza / Descontaminação **BIO-DESINFESTANTE 514** de acordo com a Ficha Técnica. Depois proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

**LIMPEZA DO MATERIAL:**

Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:**

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

Estabilidade em armazém: **2 anos**.

Baldes **4 e 15 L**.

**PRECAUÇÕES:**

Consultar Ficha de Segurança **ACRILITE 70**.

**TRANSPORTE:**

**ADR/RPE:** Isento.

**OBRAS DE REFERÊNCIA:**

**NOTAS:**

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A IMPROVEMAT não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.