

MATEX ESPECIAL Picotado | Tinta Texturada Acrílica de Exterior e Interiores


O **MATEX ESPECIAL Picotado (EP)** é uma tinta texturada, formulada com resinas acrílicas. Indicada para paredes exteriores e interiores.

PROPRIEDADES:

- Permite enchimentos de maior relevo.
- Disfarça irregularidades do suporte.
- Textura com **relevo tradicional**.
- Boa cobertura e enchimento.
- Película protegida contra o desenvolvimento de fungos e algas.
- Boa aplicabilidade e espalhamento.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade:	1,56 ± 0,03 (a 23°C).
Viscosidade:	110000±30000 CP (a 23°C).
Secagem superficial:	1 - 2 horas.
Seco:	6 - 8 horas.
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 29 g/l COV Diretiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 40 g/l 2007; 30 g/l 2010.

RENDIMENTO:

1 a 1,5 m² / litro / demão, dependendo da absorção do suporte.
Para o esfregado, o rendimento é de **± 4 m² / litro / demão**.

UTILIZAÇÃO:

Indicada para aplicação no exterior, podendo ser também aplicada no interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

Aplicar sobre suportes secos, coesos, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras ou outros contaminantes.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:

1ª Demão:	15% a 20%
2ª Demão:	Sem diluição.

RECOMENDAÇÕES:

Evitar a aplicação em tempo chuvoso, ou na previsão de ocorrência de chuva.
Evitar a aplicação na presença de ventos fortes.
Evitar a aplicação sobre suportes quentes devido à exposição direta do sol.

APLICAÇÃO:

Agitar o produto até completa homogeneização.

Trincha, Escova e Rolo rugo.

Cimento novo: Aplicar, após cura completa do cimento (**28 dias**), uma demão de primário antialcalino **PRIMETOP+ Branco** ou **PREVILITE Branco** (sempre que o reboco novo apresente sinais de alcalinidade ou salitre ou ainda nas repinturas como promotor de aderência e de proteção). Aplicar, após secagem do primário, duas demãos de **MATEX EP**.

Suportes previamente pintados: Escovar e lavar as superfícies de forma a retirar toda a tinta não aderente. Refazer as zonas danificadas com massas apropriadas. Deixar secar **24 horas** e proceder como para Cimento Novo.

Substratos contaminados com fungos e algas: Aplicar **BIO-DESINFESTANTE 514** de acordo com a Ficha Técnica. Proceder, de seguida, como para aplicações sobre Cimento Novo.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena, protegida da luz solar, da humidade e do calor excessivo.

Estabilidade em armazém: **2 anos**.

Baldes **15 L**.

PRECAUÇÕES:

Consultar Ficha de Segurança **MATEX ESPECIAL Picotado**.

TRANSPORTE:

ADR/RPE: Isento.

OBRAS DE REFERÊNCIA:**NOTAS:**

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A IMPROVEMAT não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.