

**VINYLTOP Branco | Tinta Aquosa Vinílica Mate**


O **VINYLTOP Branco** é uma tinta aquosa vinílica mate, de elevada qualidade, recomendada para a pintura de paredes interiores e exteriores.

**PROPRIEDADES:**

- Excelente opacidade e brancura.
- Película com excelente resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.
- Boa resistência à limpeza húmida.
- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Grande durabilidade.
- Bom rendimento.

**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS:**

<b>Densidade:</b>	<b>1,40 ± 0,03 (23°C).</b>
<b>Viscosidade:</b>	<b>105 ± 5 Ku (23°C).</b>
<b>Secagem superficial (20°C e 60% HR):</b>	<b>30 minutos.</b>
<b>Intervalo de Repintura:</b>	<b>3 - 4 horas.</b> (As temperaturas baixas e a elevada humidade relativa do ar, aumentam, consideravelmente, o tempo de secagem acima indicado).
<b>Reação ao fogo (EN 13501-01):</b>	<b>A2.s1, d0</b>
<b>COV (compostos orgânicos voláteis)<sup>a)</sup></b>	Este produto contém no máximo <b>5 g/l COV</b> Valor limite da UE p/ o produto (A/a): 30 g/l (2010)

**RENDIMENTO:**

**11 a 15 m<sup>2</sup>/l/demão** (variável conforme a rugosidade e absorção do suporte).

**CERTIFICADOS E  
ENSAIOS:**

“Qualidade do ar Interior” segundo a norma EN ISO 16000 – **Classe A+**

**UTILIZAÇÃO:**

Aplicável sobre diversos materiais utilizados na construção civil em interiores e exteriores, como: estuques sintéticos, estanhados, reboco, betão, tijolo, pedra e outros.

**PREPARAÇÃO DA  
SUPERFÍCIE:**

As superfícies devem estar secas, limpas, agregadas e livres de partículas soltas.  
As superfícies degradadas devem ser previamente reparadas.  
As superfícies com sinais de gordura, deverão ser previamente desengorduradas.  
Superfícies com fungos ou algas devem ser limpas e descontaminadas com a aplicação de uma demão do produto **BIO-DESINFESTANTE 514**, aplicado conforme previsto na FT.

**No interior:**

**Suportes novos**, escovar e aplicar uma demão do primário **PRIMACRYL** branco.

**No exterior:**

**Rebocos de cimento**, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa.

Aplicar uma demão de primário **PRIMETOP+ Antialcalino Branco**.

**Suportes previamente pintados**, escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com massas adequadas. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

**PREPARAÇÃO DO  
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

**DILUIÇÃO:**

**1ª Demão:** 10% com água.

**Restantes:** 5% com água.

**Airless:** Até 5% com água.

**RECOMENDAÇÕES:**

Não aplicar com Temperatura ambiente inferior a **5 °C**

Não aplicar com humidade relativa superior a **75 %**

Aplicar somente em suportes com temperatura **3 °C** acima da temperatura do ponto de orvalho.

Não aplicar em suportes quentes devido à exposição solar.

**APLICAÇÃO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

Trincha, Rolo anti-gota ou Pistola airless.

Pistola airless, recomenda-se a utilização de bicos entre 0,38 e 0,43 mm (0.015 a 0.019 polegadas).

**Número de demãos: 2 a 3.**

**Notas:**

As tintas mates, nas cores escuras, podem apresentar riscos esbranquiçados quando friccionadas.

Aguardar, no mínimo, **28 dias** após aplicação da tinta, antes de lavar as superfícies pintadas.

Utilizar para o efeito um pano macio humedecido e detergente neutro.

Não utilizar detergentes abrasivos.

**LIMPEZA DO  
MATERIAL:**

Com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

**ARMAZENAGEM E  
EMBALAGEM:**

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena (entre **5 e 40°C**).

Estabilidade em armazém: **2 anos**.

Baldes **4 e 15 L**.

<b>PRECAUÇÕES:</b>	Consultar Ficha de Segurança <b>VINYLTOP Branco</b> .
<b>TRANSPORTE:</b>	<b>ADR/RPE:</b> Isento.
<b>OBRAS DE REFERÊNCIA:</b>	

**NOTAS:**

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A IMPROVEMAT não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.