

**MATIN 4500 | Tinta Aquosa Mate**


O **MATIN 4500** é uma tinta aquosa mate, recomendada para a pintura de paredes interiores e exteriores.

**PROPRIEDADES:**

- Excelente cobertura.
- Excelente aplicabilidade.
- Boa opacidade.

**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS:**

<b>Secagem superficial</b> (a 20 °C e 60% hr):	30 minutos
(As temperaturas baixas e a elevada humidade relativa do ar, aumentam, consideravelmente, o tempo de secagem acima indicado)	
<b>Repintura:</b>	<b>3 a 4 horas</b>
<b>Reacção ao fogo (EN 13501-01):</b>	A2-s1, d0
<b>COV (compostos orgânicos voláteis)<sup>a)</sup></b>	Este produto contém no máximo 15 g/l COV Valor limite da UE p/ o produto (A/a): 30 g/l (2010).

**RENDIMENTO:**

8 a 12 m<sup>2</sup>/L /demão.

**UTILIZAÇÃO:**

Aplicável sobre diversos materiais utilizados na construção civil em interiores e exteriores.

**PREPARAÇÃO DA  
SUPERFÍCIE:**

As superfícies devem estar secas, limpas, agregadas e livres de partículas soltas. Se degradadas devem ser previamente reparadas.

As superfícies com sinais de gordura, deverão ser previamente desengorduradas.

Superfícies com fungos ou algas devem ser limpas e descontaminadas com a aplicação de uma demão do produto **BIO Desinfestante 514**, aplicado conforme previsto no respetivo boletim técnico.

Em superfícies de absorção irregular ou muito elevada, alcalinas ou friáveis, deverá aplicar-se, previamente, o primário **PREVICRIL 750**, ou **SELANTE AQUOSO 760**.

Sobre placas de gesso cartonado, aplicar o primário **PRIMACRYL 753**.

Suportes novos (rebocos à base de cimento): Aplicar, após cura completa do cimento (28 dias), o primário **PREVICRIL 750** ou **SELANTE AQUOSO 760**.

Suportes anteriormente pintados: Remover toda a tinta não aderente, gorduras e poeiras.

Após reparação das zonas degradadas, proceder conforme indicado para suportes novos.

**PREPARAÇÃO DO  
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

<b>DILUIÇÃO:</b>	<b>1ª Demão:</b> 10% com água <b>Restantes:</b> 5% com água <b>Airless:</b> Até 5% com água.
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	Não aplicar com Temperatura ambiente inferior a <b>5 °C</b> Não aplicar com humidade relativa superior a <b>75 %</b> Aplicar somente em suportes com temperatura <b>3 °C</b> acima da temperatura do ponto de orvalho. Não aplicar em suportes quentes devido à exposição solar.  <b>Nota:</b> As tintas mate, nas cores escuras, podem apresentar riscos esbranquiçados quando friccionadas. Aguardar, no mínimo, 28 dias após aplicação da tinta, antes de lavar as superfícies. Utilizar para o efeito um pano macio humedecido e detergente neutro. Não utilizar detergentes abrasivos.
<b>APLICAÇÃO:</b>	Aplicável sobre diversos materiais utilizados na construção civil em interiores e exteriores. Trincha, rolo-anti gota e pistola airless. (Pistola airless, recomenda-se a utilização de bicos entre 0,38 e 0,48 mm). <b>Número de demãos: 2 a 3</b>
<b>LIMPEZA DO MATERIAL:</b>	Limpos com água, enquanto o produto se mantiver fresco.
<b>ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:</b>	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena (entre <b>5 e 40°C</b> ). Estabilidade em armazém: <b>3 anos</b> . Balde <b>0,75, 4 e 15 L.</b>
<b>PRECAUÇÕES:</b>	Consultar Ficha de Segurança <b>MATIN 4500</b> .
<b>TRANSPORTE:</b>	<b>ADR/RPE:</b> Isento.
<b>OBRAS DE REFERÊNCIA:</b>	

**NOTAS:**

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A IMPROVEMAT não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.