

MATIN 2 EM 1 | Tinta Primário


O **MATIN 2 EM 1** é uma tinta e primário num só produto para aplicação direta ao gesso cartonado, estuque projetado ou tradicional. Baseada em resinas de emulsão acrílicas e pigmentos de elevada resistência e qualidade.

PROPRIEDADES:

- Boa resistência à lavagem
- Excelente opacidade
- Bom poder de fixação do substrato.
- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Permite retoques.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade (EN ISO 2811-1):	1,44. ± 0,03 (23°C)
Teor de sólidos (em volume):	25 ± 5%
Viscosidade de fornecimento:	100 ± 5 Ku (23°C)
Cor:	Branco
Acabamento:	Mate
Secagem ao tato:	Aproximadamente 1 hora .
Intervalo de Repintura:	4 - 6 horas .
Ponto de inflamação:	> a 50°C

RENDIMENTO:

12 a 14 m² / litro / demão (variando com o tipo de superfície ou com o método de pintura).

UTILIZAÇÃO:

Este produto deve aplicado no interior, em pinturas novas ou repinturas, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, gesso cartonado, estuque projetado ou tradicional, tijolo, etc.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

As superfícies a pintar devem estar coesas, sem fendas, bem secas, limpas e isentas de gordura.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:

1ª Demão:	5%
2º e 3ª:	10% com água limpa.

APLICAÇÃO:

Trincha, Rolo, Pistola Convencional ou Pistola Airless.

Pistola airless, recomenda-se a utilização de bicos entre 0,38 e 0,43 mm (0.015 a 0.019 polegadas).

Aplicar 2 a 3 demãos.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

Estabilidade em armazém: **2 anos**.

Baldes **0,75, 4 e 15 L**.

PRECAUÇÕES:

Consultar Ficha de Segurança **MATIN 2 EM 1**.

TRANSPORTE:

ADR/RPE: Isento.

OBRAS DE REFERÊNCIA:

NOTAS:

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.