

MATCRIL | Tinta Acrílica Aquosa para Interiores e Exteriores

O **MATCRIL** é uma tinta baseada em emulsões acrílicas aquosas.

PROPRIEDADES:

- Excelente aplicabilidade.
- Excelente espalhamento, reduzindo os salpicos.
- Excelente resistência ao ataque de algas e fungos.
- Permeabilidade ao vapor de água.
- Boa resistência ao envelhecimento.
- Bom poder de cobertura.
- Excelente resistência à intempérie e aos raios U.V.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade:	1,57 ± 0.02 (a 23°C)
Viscosidade:	115 ± 5 KU (a 23°C)
Cor:	Branca e outras
Acabamento:	Mate
Secagem ao tato:	1 hora
Intervalo de Repintura (20°C e 60% HR):	4 a 6 horas
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 30 g/l COV

Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 75 g/l 2007; 30 g/l 2010

RENDIMENTO:

12 a 14 m²/l/demão (dependendo da rugosidade e absorção da superfície).

UTILIZAÇÃO:

Indicado para a aplicação no exterior e no interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, gesso cartonado, pedra natural e tijolo.
Superfícies anteriormente pintadas.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

As superfícies devem estar bem secas, coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras e contaminantes.

Cimento novo: esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa.

No interior, reboco, estuque projetado ou gesso cartonado. Aplicar uma demão de primário **PRIMACRYL Branco**.

No exterior, aplicar o **PRIMETOP+ Antialcalino** ou o **PREVILITE Branco**.

Deixar secar **8 horas** e aplicar duas demãos de **MATCRIL**

Suporte previamente pintado: Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas adequadas.

Deixar secar **24** horas e aplicar duas demãos de **MATCRIL**.

Suportes caiados: Lavar as superfícies com um jato de água. Aplicar uma demão de primário **PREVILITE Incolor**. De seguida proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Nota: Caso o substrato apresente contaminações de fungos ou algas, aplicar solução de limpeza **BIO-DESINFESTANTE 514**, de acordo com a Ficha Técnica.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:

1ª Demão: 5% a 10%
2ª e 3ª: 5% a 10% de água em volume.

RECOMENDAÇÕES:

A temperatura do suporte deve estar **3°C** acima da temperatura do ponto de orvalho.
Não aplicar em suportes quente devido a exposição solar.
Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a **7°C**.

APLICAÇÃO:

Trincha ou Rolo.
Aplicar **2 a 3** demãos.

**LIMPEZA DO
MATERIAL:**

Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

**ARMAZENAGEM E
EMBALAGEM:**

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.
Estabilidade em armazém: **2** anos.
Baldes **0,75, 4 e 15 L**.

PRECAUÇÕES:

Consultar Ficha de Segurança **MATCRIL**.

TRANSPORTE:

ADR/RPE: Isento.

**OBRAS DE
REFERÊNCIA:**

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A IMPROVEMAT não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.