

MATSILK | Tinta Plástica Acetinada de Qualidade Superior


O **MATSILK** é uma tinta plástica acetinada, de superior qualidade, baseada em emulsões 100% acrílicas aquosas.

PROPRIEDADES:

- A excelente aplicabilidade.
- O fácil espalhamento (não salpica).
- A boa lacagem.
- A excelente cobertura
- O acabamento decorativo muito agradável ao tato.
- A boa resistência à esfrega húmida.
- A excelente resistência ao “blocking”.
- A facilidade de limpeza.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade (EN ISO 2811-1):	1.30 ± 0.03 (a 23°C)
Viscosidade (ASTM D562):	100±5 KU (a 23°C)
Cor:	Branco e Cores
Acabamento:	Acetinado
Secagem ao tato:	Aproximadamente 1 hora.
Intervalo de Repintura (20°C e 60% HR):	4 a 6 horas.
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 29 g/l COV
Valor limite da EU para este produto (cat A/a): 75 g/l 2007; 30 g/l 2010	

RENDIMENTO:

12 a 14 m²/L /d.

**CERTIFICADOS E
ENSAIOS:**

Qualidade do Ar Interior: Segundo a norma EN ISO 16000 – Classe A.

UTILIZAÇÃO:

A tinta **MATSILK** é indicada para a aplicação em superfícies interiores, sobre pedra natural e tijolo, superfícies anteriormente pintadas e todo o tipo de argamassas de cimento.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

As superfícies a pintar devem estar secas, sem fendas, coesas e limpas (sem areias soltas, poeiras, gorduras ou contaminantes).

Suportes Cimentícios, após cura completa do cimento (28 dias), aplicar uma demão de um dos primários, **PREVICRIL 750**, **SELANTE AQUOSO 760** ou **PRIMETOP 754**. Após secagem (8 horas), aplicar duas demãos da tinta plástica **MATSILK**.

Estuque projetado ou gesso cartonado, aplicar uma demão de um dos primários, **PRIMACRYL 753** ou **PRIMETOP 754**. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos da tinta plástica **MATSILK**.

Suporte previamente pintado, escovar e lavar para retirar a tinta não aderente. Refazer as zonas danificadas com as massas adequadas. Após secagem (24 horas), aplicar duas demãos da tinta plástica **MATSILK**.

Suportes Caiados, lavar a parede com um jacto de água. Aplicar uma demão de primário Incolor **SELANTE AQUOSO 760**. Após secagem (8 horas), aplicar duas demãos da tinta plástica **MATSILK**.

Superfícies contaminadas com fungos ou algas, aplicar o produto **BIO Desinfestante 514**, de acordo com a Ficha Técnica do produto. Proceder de seguida como para Suportes Cimentícios.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:

1ª Demão: 10 a 15% de água (em volume)
Seguintes: Sem diluição.

RECOMENDAÇÕES:

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.
Não aplicar em suportes quentes devido a exposição solar.
Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C

APLICAÇÃO:

Trincha, rolo-anti gota ou pistola airless.

**LIMPEZA DO
MATERIAL:**

Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

**ARMAZENAGEM E
EMBALAGEM:**

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.
Estabilidade em armazém: 2 anos.
Balões 1,5 e 15 L.

PRECAUÇÕES:

Higiene, Segurança e Ambiente, leia Rotulo do Produto e ou consulte a Ficha de Segurança **MATSILK**.

TRANSPORTE:

ADR/RPE: Isento.

**OBRAS DE
REFERÊNCIA:**

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A IMPROVEMAT não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.