

GUMATELHAS 497 | Tinta Acrílica Para a Proteção e Impermeabilização de Telhas


O **GUMATELHAS 497** é uma tinta baseada em emulsões aquosas acrílicas, com excelente elasticidade, para a impermeabilização de telhados.

PROPRIEDADES:

- Excelente aderência.
- Baixa absorção de água.
- Muito boa permeabilidade ao vapor de água.
- Excelente resistência ao ataque de algas e fungos.
- Possibilidade de aplicação de estratos com elevada espessura por demão
- Capacidade de preencher fissuras do suporte até **0,5 mm**.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade:	1,20 ± 0,03 (a 23°C)
Viscosidade:	100±5 KU (a 23°C)
Aspeto:	Acetinado
Secagem ao tato:	Aproximadamente 1 hora.
Intervalo de Repintura:	24 horas
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 39 g/l COV Directiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 75 g/l 2007; 40 g/l 2010.

RENDIMENTO:

3 a 4 m²/L /d.

UTILIZAÇÃO:

Para aplicação, no exterior, sobre todo o tipo telhas não vidradas (telhas de fibrocimento, telha convencional, betão, etc).

Nota: Este produto não é indicado para a proteção / impermeabilização de telhados completamente horizontais.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

As superfícies devem estar Bem secas, coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras ou contaminantes.

Suportes novos, aplicar, diretamente sobre a telha, duas a três demãos de GUMATELHAS 497.

Suporte previamente pintado, escovar e lavar as superfícies de forma a retirar toda a tinta não aderente. Substituir todas as telhas partidas ou fissuradas. Aplicar, após secagem das superfícies (mínimo 8 horas), duas a três demãos de **GUMATELHAS 497**.

Suportes contaminados com fungos e/ou algas, aplicar **BIO Desinfestante 514** de acordo com o respetiva Ficha Técnica. Proceder de seguida como para aplicações sobre suportes novos.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO:	Agitar o produto até completa homogeneização.
DILUIÇÃO:	1ª Demão: 25%, em volume (com água limpa). 2º e Seguintes: Sem Diluição
RECOMENDAÇÕES:	A temperatura do suporte tem de estar 5°C acima da temperatura do ponto de orvalho. Não Aplicar em suportes quentes devido a exposição solar direta. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C
APLICAÇÃO:	Trincha, rolo-anti gota ou pistola.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Limpos com água, enquanto o produto se mantiver fresco.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena. Estabilidade em armazém: 2 anos. Balde 1, 5 e 15 L.
PRECAUÇÕES:	Consultar Ficha de Segurança GUMATELHAS 497 .
TRANSPORTE:	ADR/RPE: Isento.
OBRAS DE REFERÊNCIA:	

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A IMPROVEMAT não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.